



WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE WODNE

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE WODNE ALFAJET

Warstwa wewnętrzna: guma syntetyczna odporna na oleje, detergenty oraz gorącą wodę.

Wzmocnienie: jeden lub dwa wysokoelastyczne oploty tekstylny (1B/2B).

Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna odporna na ścieranie, ozon oraz węglowodór. Perforowana, aby zapobiegać powstawaniu pęcherzyków powietrza.

Zastosowanie: przeznaczony do myjni wysokociśnieniowych.

Zaprojektowany specjalnie do gorącej wody.

Nie zalecany do przesyłania pary wodnej.

Temperatura pracy ciągłej: -40 °C +155 °C

Długość rolki: mieszana

ALFAJET 210



Budowa	↔			↔		⌚		⌚		⌒		⚖	
	Dash	mm	in	mm	in	MPa	psi	MPa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
DN 6	-4	6	1/4	12,1	0,48	21	3000	84	12000	50	2	0,17	11
DN 8	-5	8	5/16	14,1	0,56	21	3000	84	12000	60	2,4	0,22	15
DN 10	-6	10	3/8	15,6	0,61	21	3000	84	12000	65	2,6	0,27	18
DN 12	-8	13	1/2	19,5	0,77	21	3000	84	12000	90	3,6	0,41	27

ALFAJET 400



Budowa	↔			↔		⌚		⌚		⌒		⚖	
	Dash	mm	in	mm	in	MPa	psi	MPa	psi	mm	in	kg/m	lb/ft
DN 6	-4	6	1/4	13,2	0,52	40	5800	160	23200	70	2,8	0,27	18
DN 8	-5	8	5/16	14,9	0,59	40	5800	140	20000	76	3,0	0,31	21
DN 10	-6	10	3/8	16,7	0,66	40	5800	130	18900	90	3,6	0,36	24
DN 12	-8	12	1/2	20,1	0,79	40	5800	120	18000	115	4,6	0,47	32

CENTRALA ELBLĄG

Ul. Rawska 19B
82-300 Elbląg

tel. /+48/ 55 625 51 00

fax /+48/ 55 625 51 01

Dział Handlowy

tel. /+48/ 55 625 51 51

elblag@hydropress.pl

www.hydropress.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

tel. /+48/ 55 625 51 21

fax /+48/ 55 625 51 22

ODDZIAŁ RUMIA

tel. /+48/ 58 679 34 15

fax /+48/ 55 625 51 25

ODDZIAŁ TYCHY

tel. /+48/ 32 787 52 88

fax /+48/ 55 625 51 38

ODDZIAŁ OLSZTYN

tel. /+48/ 89 532 01 05

fax /+48/ 89 715 21 42

ODDZIAŁ WARSZAWA

tel. /+48/ 22 468 86 97

fax /+48/ 55 625 51 32

BIURO HANDLOWE WROCŁAW

tel. /+48/ 782 838 000

fax /+48/ 55 625 51 35

BIURO HANDLOWE KIELCE

tel. /+48/ 885 995 501

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE KRAKÓW

tel. /+48/ 885 995 019

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE OPOLE

tel. /+48/ 885 995 011

fax /+48/ 55 625 51 01

BIURO HANDLOWE BYDGOSZCZ

tel. /+48/ 790 222 771

fax /+48/ 55 625 51 01